

Produktspezifikation

Version 6 / 07.11.2019

Kontakt

Produktsicherheit / Qualität

Telefon: +49 44 84 94 56 - 0

Fax +49 44 84 94 56 - 863

E-Mail produktsicherheit-c@buefa.de

Datum 25.06.2020

Seite 1/1

Ferroxol®

Basisartikel 1007879 CAS 20344-49-4 EINECS/EC 243-746-4 REACH -

Parameter	Einheit	Spezifikation	
		min	max
Eisen	%	50,00000	
Wasser	%		15,0000
Arsen	%		0,008000
Blei	%		0,015000
Cadmium	%		0,000150
Chrom (VI)	%		0,00020
Nickel	%		0,01200
Quecksilber	%		0,000100
Thallium	%		0,00010
Perfluorierte Tenside	%		0,00001
Schüttdichte	G/CM3	1,200	1,600
< 0,500 mm (No. 35 Mesh)	%	90,0	

Gehaltsangabe ist bezogen auf die Trockenmasse/Trockensubstanz

Die vorstehenden Angaben stellen die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrübergang dar. Sie werden im Rahmen unserer Qualitätskontrolle regelmäßig überprüft. Diese Angaben und die Eigenschaften von Produktmustern sind keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, so dass keine Schadensersatzansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Diese Angaben entbinden den Kunden nicht von einer Wareneingangskontrolle. Diese Information begründet keine Ansprüche Dritter, an die es weitergeleitet wird.

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.